

FLUIBRAX EURO SAFE PLUS



PETROBRAS

SOLUÇÕES QUÍMICAS

Visite nosso site: www.br.com.br/quimicos

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

O FLUIBRAX EURO SAFE PLUS é uma mistura e hidrocarbonetos saturados, aromáticos e compostos polares (nitrogenados e sulfurados). Os óleos extensores são provenientes do fracionamento do petróleo, sendo fabricados a partir de diferentes tipos de óleos crus.

O FLUIBRAX EURO SAFE PLUS possui aplicabilidade na indústria de borrachas e graxas e encontra-se de acordo com a Diretiva 2005/69/EC do Conselho e do Parlamento Europeu sobre hidrocarbonetos policíclicos (HPAs) em pneus, de 16 de novembro de 2005.

É estável e seu ponto de fulgor oferece grande segurança no manuseio.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

INDÚSTRIA DE BORRACHA E PLÁSTICOS

O FLUIBRAX EURO SAFE PLUS é utilizado na formulação de borrachas (estendidas em óleo ou não) e de plásticos, possibilitando:

- Melhora da processabilidade do composto devido a redução do ciclo de mistura;
- Redução da temperatura de mistura e do consumo de energia;

- Facilidade na dispersão de cargas;
- Produção de compostos com baixo teor de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs);

COMO ÓLEO PLASTIFICANTE

É utilizado na formulação do polímero, agindo no processamento e nas propriedades finais do produto.

COMO ÓLEO EXTENSOR

É aplicado na redução da viscosidade do polímero, permitindo lubrificação intermolecular.

NA INDÚSTRIA DE GRAXAS

O FLUIBRAX EURO SAFE PLUS é utilizado como óleo base para a produção de graxas, notadamente as de sabões de Cálcio.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

O FLUIBRAX EURO SAFE PLUS, devido ao baixo teor de HPAs, encontra-se de acordo com a Diretiva 2005/69/EC para produção de pneus.

Seu manuseio requer os cuidados necessários que se aplicam a todos os solventes petroquímicos. Deve-se evitar a inalação de seus vapores e contato com a pele.

	CARACTERÍSTICA	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE
CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO	Cor ASTM	ASTM D 1500	8,0 (máx.)	N/A
	Água (Karl Fischer)	ASTM D 1744	1000 (máx.)	mg/kg
	Densidade Relativa a 20/4°C	ASTM D 4052	0,920 a 0,950	N/A
	Ponto de Fulgor	ASTM D 92	300 (mín.)	°C
	Viscosidade Cinemática a 100 °C	ASTM D 445	34,0 a 45,0	mm ² /s
	Índice de Refração a 70 °C	ASTM D 1218	1,490 a 1,510	N/A
	Constante de Viscosidade - Massa específica	ASTM D 2501	0,830 a 0,870	N/A
	Carbono Aromático	ASTM D 2140	15 (mín.)	%
	Poliaromáticos	IP 346	2,9 (máx.)	% massa

CONTATOS DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA NO BRASIL

Rio de Janeiro (RJ) SEDE	Rua Correia Vasques, 250 – 7º andar Cidade Nova – CEP: 20211-140 Tel: (21) 2354-0658/ (21) 2354-3714/ (21) 2354-4101/ (21) 2354-2183
Campinas (SP)	Avenida Coronel Silva Teles, 977 – 2º andar Ed. Dahruj Tower – Cambuí - CEP: 13024-001 Tels: (19) 3735-6742/ (19) 3735-6780/ (19) 3735-6831 0800-771-5016
Belo Horizonte (MG)	Rua Barão de Macaúbas, 460 / 4º andar Santo Antônio – CEP: 30350-090 Tels: (31) 3298-3183/ (31) 3298-3380
Cuiabá (MT)	Av. Miguel Sutil, 8695 – Duque Caxias I CEP: 78043-305 Tels: (65) 3615-1107
Curitiba (PR)	Av. do Batel, 1898 – 2º andar - Batel CEP: 80420-090 Tels: (41) 3310-6395
Goiânia (GO)	Rua C, 255 Quadra 600, Lote 1 nº 370 – 9º andar Nova Suíça – CEP: 74280-010 Tels: (62) 3018-0940 / (62) 3018-0942
Porto Alegre (RS)	Avenida Carlos Gomes, 222 – 12º andar – Auxiliadora CEP: 90480-000 Tels: (51) 3327-6510 / (51) 3327-6508
São Paulo (SP)	Av. Paulista, 901 - 13º andar - Cerqueira César CEP: 01.311-100 Tel: (11) 3116-5156
Salvador (BA)	Rua Edistio Pondé, nº 143 Bairro Stiep – CEP: 41770-395 Tels: (71) 3340-2526/ (71) 3340-2577/ (71) 3340-2512
Recife (PE)	Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4575 - 5º andar Paissandú – CEP: 52.010-040 Tels: (81) 3418-5684