

FLUIBRAX TL 25

BR PETROBRAS | SOLUÇÕES QUÍMICAS

Visite nosso site: www.br.com.br/quimicos

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

O FLUIBRAX TL 25 é uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos com baixos percentuais de hidrocarbonetos poliaromáticos e aromáticos.

Os óleos básicos são provenientes do fracionamento do petróleo, sendo fabricados a partir de diferentes tipos de óleos crus.

O FLUIBRAX TL 25 possui excelente aplicabilidade na fabricação de lubrificantes.

É estável e pouco tóxico, oferece grande segurança no manuseio do produto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES

O FLUIBRAX TL 25 é utilizado na formulação de lubrificantes como um óleo básico do processo.

Pode ser utilizado em diversas partes do processo de fabricação dos lubrificantes.

INDÚSTRIA DE BORRACHAS

O FLUIBRAX TL 25 é utilizado como emoliente e extensor para borrachas de neoprene e SBR (Poli-Estireno-Butadieno).

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

O FLUIBRAX TL 25 possui ponto de fulgor médio em 200°C.

Seu manuseio requer os cuidados que se aplicam a todos os produtos petroquímicos.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE
Ponto de Fulgor	ASTM D 92	200 (mín.)	°C
Ponto de Fluidez	ASTM D 97 / D 5950 / D 6749 / D 7346	- 6 (máx.)	°C
Viscosidade à 40°C	ASTM D 445 / D 7042	24,1 a 27,1	cSt
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	105 (mín.)	-
Cor ASTM	ASTM D 1500 / D 6045	1,0 (máx.)	-
Corrosividade ao cobre	ASTM D 130	1,0 (máx.)	-
Aparência	VIS 000	Límpido e isento de impurezas	-
Cinza	ASTM D 482	0,003 (máx.)	% massa
Índice de Acidez Total	ASTM D 974 / D 664	0,03 (máx.)	Mg KOH/g
Resíduo de carbono Romsbotton	ASTM D 524	0,10 (máx.)	% massa

CONTATOS DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA NO BRASIL

Rio de Janeiro (RJ) SEDE	Rua Correia Vasques, 250 – 7º andar Cidade Nova – CEP: 20211-140 Tel: (21) 2354-0658/ (21) 2354-3714/ (21) 2354-4101/ (21) 2354-2183
Campinas (SP)	Avenida Coronel Silva Teles, 977 – 2º andar Ed. Dahruj Tower – Cambuí - CEP: 13024-001 Tels: (19) 3735-6742/ (19) 3735-6780/ (19) 3735-6831 0800-771-5016
Belo Horizonte (MG)	Rua Barão de Macaúbas, 460 / 4º andar Santo Antônio – CEP: 30350-090 Tels: (31) 3298-3183/ (31) 3298-3380
Cuiabá (MT)	Av. Miguel Sutil, 8695 – Duque Caxias I CEP: 78043-305 Tels: (65) 3615-1107
Curitiba (PR)	Av. do Batel, 1898 – 2º andar - Batel CEP: 80420-090 Tels: (41) 3310-6395
Goiânia (GO)	Rua C, 255 Quadra 600, Lote 1 nº 370 – 9º andar Nova Suíça – CEP: 74280-010 Tels: (62) 3018-0940 / (62) 3018-0942
Porto Alegre (RS)	Avenida Carlos Gomes, 222 – 12º andar – Auxiliadora CEP: 90480-000 Tels: (51) 3327-6510 / (51) 3327-6508
São Paulo (SP)	Av. Paulista, 901 - 13º andar - Cerqueira César CEP: 01.311-100 Tel: (11) 3116-5156
Salvador (BA)	Rua Edistio Pondé, nº 143 Bairro Stiep – CEP: 41770-395 Tels: (71) 3340-2526/ (71) 3340-2577/ (71) 3340-2512
Recife (PE)	Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4575 - 5º andar Paissandú – CEP: 52.010-040 Tels: (81) 3418-5684